

OK Tigrod 347

Bare corrosion resisting chromium-nickel rods for welding of stabilized austenitic chromium nickel alloys of 18% Cr - 8% Ni-type. The rods are stabilized with Niobium, which gives a good resistance to intergranular corrosion of the weld metal. Due to the niobium content this alloy is recommended for use at higher temperatures.

Specifikace	
Klasifikace	EN ISO 14343-A : W 19 9 Nb SFA/AWS A5.9 : ER347 Werkstoffnummer : ~1.4550
Schválení	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 19918

Schválení jsou založena na umístní závodu. Pro více informací kontaktujte ESAB.

Typ legování	Austenitic (with approx. 8 % ferrite) 19% Cr - 9% Ni - Nb
Ochranný plyn	I1 (EN ISO 14175)

Typické vlastnosti v tahu			
Podmínky	Mez skluzu	Mez pevnosti v tahu	Prodloužení
Po svaení	510 MPa	655 MPa	35 %

Vrubová houževnatost		
Podmínky	Testovací teplota	Vrubová houževnatost
Po svaení	20 °C	130 J

Typické složení drátu %							
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	Cu	Nb
0.04	1.4	0.4	9.5	19.3	0.10	0.05	0.50