

OK Wearode 45

Heavy coated general purpose hardfacing electrode for worn parts providing a hardness level of approximately 45 HRC.

Specifikace

Klasifikace	EN 14700 : E Z Fe3
-------------	--------------------

Svaovací proud	DC+
Typ legování	Martensitic
Typ obalu	Basic

Typického chemického složení svarového kovu v %

C	Mn	Si	Cr
0.3	2.0	0.8	1.3

Údaje ukládání

Prmr	A	V	Účinnost (%)	as dohoení/elektroda	Výkon odtavení při 90 % max. hodnoty proudu
3.2 x 450.0 mm	100-130 A	24 V	63 %	94 sec	1.1 kg/h
4.0 x 450.0 mm	130-180 A	26 V	60 %	105 sec	1.4 kg/h
5.0 x 450.0 mm	180-220 A	25 V	64 %	124 sec	1.9 kg/h