

## OK Band 308L

Bandelektrode zum Unterpulver- und Elektroschlacke-Bandplattieren mehrlagiger Plattierungen vom Typ 19 9 L / 308L. Für das Plattieren der zweiten und weiterer Lagen bei mehrlagigen Plattierungen.

### Spezifikationen

<b>Klassifikationen</b>	EN ISO 14343-A : B 19 9 L SFA/AWS A5.9 : EQ308L
<b>Zulassungen</b>	VdTÜV : 12102

Zulassungen basieren auf dem Werksstandort. Bitte kontaktieren Sie ESAB für weitere Informationen.

<b>Legierungstyp</b>	Austenitic CrNi
----------------------	-----------------

### Drahtzusammensetzung

C	Mn	Si	Ni	Cr	N	FN WRC-92
0.015	1.8	0.3	10.5	20.0	0.06	12