

OK Autrod 347

Indicado para soldagem de aços inoxidáveis austeníticos estabilizados ao Nb do tipo 18%Cr-8%Ni.

Especificações	
Classificações	AWS / ASME SFA 5.9 : ER347 EN ISO 14343 : W 19 9 Nb
Aprovações	AWS / ASME SFA 5.9 : ER347 EN ISO 14343 : W 19 9 Nb

As aprovações são baseadas na localização da fábrica. Entre em contato com a ESAB para obter mais informações.

Tipo da Liga	Austenitic (with approx. 10 % ferrite) 19% Cr - 9% Ni - Nb
--------------	--