

OK Tigrod 19.49

ErCuNi. Utilizado em recobrimento de aços e união de componentes de usinas de dessalinização. Homologação FBTS

Especificações

Classificações	AWS/ASME SFA5.7 : ERCuNi EN 14640 : S Cu 7158 (CuNi30)
Aprovações	AWS / ASME SFA 5.7 : ERCuNi EN 14640 : S Cu 7158 (CuNi30) FBTS : ERCuNi

As aprovações são baseadas na localização da fábrica. Entre em contato com a ESAB para obter mais informações.

Tipo da Liga	Alloyed copper (Cu + 30 % Ni)
Gás de protecção	I1, I2, I3 (EN ISO 14175)

Propriedades Típicas de Tensão

Condição	Limite de Escoamento	Resistência Tração	Alongamento
Como Soldado	180 MPa	350 MPa	40 %