

OK Tigrod 347

Vareta TIG indicada para soldagem de aços inoxidáveis austeníticos estabilizados ao Nb do tipo 18%Cr- 8%Ni.

Especificações	
Classificações	AWS/ASME SFA 5.9 : ER347 EN ISO 14343 : W 19 9 Nb
Aprovações	AWS / ASME SFA 5.9 : ER347 EN ISO 14343 : W 19 9 Nb FBTS : ER347L

As aprovações são baseadas na localização da fábrica. Entre em contato com a ESAB para obter mais informações.

Tipo da Liga	Austenitic (with approx. 8 % ferrite) 19% Cr - 9% Ni - Nb
Gás de protecção	I1 (EN ISO 14175)

Propriedades Típicas de Tensão			
Condição	Limite de Escoamento	Resistência Tração	Alongamento
Como Soldado	510 MPa	655 MPa	35 %

Teste Charpy		
Condição	Temperatura de Teste	Valor de Impacto
100% Ar		
Como Soldado	20 °C	130 J