

## OK Gasrod 98.75

Varilla desnuda, aleada con 0,5% Ni, diseñada para el soldeo con autógena (GW) de aceros de baja aleación, cuando se requieren buenas propiedades de resistencia al impacto.

### Especificaciones

Clasificaciones	EN 12536 : OIII
-----------------	-----------------

### Propiedades tensoras típicas

Condición	Límite de elasticidad	Resistencia a la tracción	Alargamiento
Como soldado	>320 MPa	>440 MPa	>29 %

### Propiedades de Ensayo de Impacto Charpy

Condición	Temperatura de ensayo	Valor de impacto
Como soldado	+20 °C	70 J