

OK Band 309L

El OK Band 11.71 es una banda de acero inoxidable para plaquedo por electroescoria (ESW), que produce un depósito de soldadura del tipo AWS 308L.

Especificaciones	
Clasificaciones	EN ISO 14343-A : B 23 12 L SFA/AWS A5.9 : EQ309L
Aprobaciones	VdTÜV : 12102

Las aprobaciones se basan en la ubicación de la fábrica. Póngase en contacto con ESAB para obtener más información.

Tipo de aleación	Austenitic 24Cr - 13Ni
-------------------------	------------------------

% Composición hilo (valores típicos)						
C	Mn	Si	Ni	Cr	N	FN WRC-92
0.01	1.71	0.36	13.3	23.72	0.05	15