

OK Gasrod 98.73

Varilla para soldadura por llama de aceros no aleados con una mínima carga de rotura de 300 MPa.

Especificaciones

Clasificaciones	EN 12536 : O1
Aprobaciones	CE : EN 13479 DB : 70.039.01

Las aprobaciones se basan en la ubicación de la fábrica. Póngase en contacto con ESAB para obtener más información.

Tipo de aleación	Non alloyed steel (with 0.5 % Mn)
-------------------------	-----------------------------------

% Análisis metal depositado (valores típicos)

C	Mn	Si	S	P
0.1	0.5	0.1	0.02	0.02