

OK 73.09

OK 73.09 is a NiCu alloyed LMA electrode, giving good corrosion resistance to sea water , for the welding of weathering steels.

Especificaciones

Clasificaciones	SFA/AWS A5.5 : E8018-G EN ISO 2560-A : E 46 3 Z B 42 H5
Aprobaciones	CE : EN 13479

Las aprobaciones se basan en la ubicación de la fábrica. Póngase en contacto con ESAB para obtener más información.

Corriente de soldadura	DC+
Hidrógeno difusible	<5.0 ml/100g
Tipo de aleación	Weathering steel
Tipo de recubrimiento	Lime Basic

Datos aportación

Diámetro	Amperios	Voltios	Rendimiento (%)	Número de electrodos/kg de metal de soldadura	Tiempo de fusión por electrodo al 90 % l máx.	Tasa de deposición al 90 % l máx.
2.5 x 350.0 mm	80-110 A	22 V	66 %	68	57 sec	0.9 kg/h
3.2 x 450.0 mm	100-140 A	22 V	67 %	33	87 sec	1.3 kg/h
4.0 x 450.0 mm	130-180 A	22 V	66 %	22	99 sec	1.6 kg/h
5.0 x 450.0 mm	190-240 A	23 V	68 %	14	108 sec	2.4 kg/h