

OK Autrod 13.49

Ni-alloyed, copper-coated wire for Submerged Arc Welding. Mainly for low temperature steels down to temperatures of -101°C.

Especificaciones

Clasificaciones	SFA/AWS A5.23 : ENi3 EN ISO 14171-A : S2Ni3
Aprobaciones	VdTÜV : 12103

Las aprobaciones se basan en la ubicación de la fábrica. Póngase en contacto con ESAB para obtener más información.

% Composición hilo (valores típicos)

C	Mn	Si	Ni
0.09	0.95	0.15	3.28