

OK Autrod 13.64

Low-alloyed and Ti-B micro-alloyed, copper-coated solid wire for Submerged Arc Welding. Especially for high dilution welds where low temperature impact toughness properties are required. For fine grained steels, pipeline steels, ship building steels, etc.

Especificaciones	
Clasificaciones	SFA/AWS A5.23 : EA2TiB EN ISO 14171-A : S2MoTiB
Aprobaciones	VdTÜV : 12103

Las aprobaciones se basan en la ubicación de la fábrica. Póngase en contacto con ESAB para obtener más información.

% Composición hilo (valores típicos)					
C	Mn	Si	Mo	Ti	B
0.07	1.22	0.28	0.49	0.14	0.013