

## OK Autrod 13.62

Hilo macizo de baja aleación y microaleado de Ti-B, aunque macizo recubierto de cobre sin Mo para la soldadura por arco sumergido. Diseñado especialmente para las soldaduras de alta dilución, en las que se requieren propiedades de impacto a baja temperatura. Sin Mo para unos valores de dureza relativamente bajos en las juntas de soldadura. Para aceros de grano fino, aceros de tuberías, aceros de fabricación naval, etc.

### Especificaciones

#### Clasificaciones

SFA/AWS A5.23 : EG  
EN ISO 14171-A : SZ3TiB

### % Composición hilo (valores típicos)

C	Mn	Si	Mo	Ti	B
0.07	1.55	0.28	0.01	0.14	0.013