

OK Tubrodur 35 G M

OK Tubrodur 35 G M on suojakaasun kanssa tai ilman suojakaasua hitsattava kovahitsaustäytelanka, jonka hitsiaine on runsashiilistä, runsaasti kromilla seostettua terästä. Hitsiaineen kovuus on noin 55 HRC. Hitsiaineen hankaavan kulutuksen kestävyys on hyvä. Sopiva lanka yleiskovahitsauslangaksi. Suojakaasu: Seoskaasu, CO2 tai ilman suojakaasua.

Tekniset tiedot	
Luokitukset	EN 14700 : T Fe1

Hitsausvirta	DC+
Seostyyppi	Martensitic steel weld metal
Suojakaasu	C1 (EN ISO 14175)

Hitsiaineen Koostumus			
C	Mn	Si	Cr
C1 shielding gas			
0.21	1.40	1.10	1.47

Hitsausarvot				
Halkaisija	A	Jännite	Langansyöttönopeus	Hitsiaineentuotto
1.6 mm	250-350 A	28-34 V	5.0-12.6 m/min	2.4-6.8 kg/h