

OK Tubrod 15.30

OK Tubrod 15.30 on 19%Cr-9%Ni-seosteinen ruostumaton metallitäytelanka MAG-hitsaukseen. Se on tarkoitettu vastaavien austeniittisten ruostumattomien terästen hitsaukseen, esim. EN 1.4307 (AISI 304L) ja EN 1.4301 (AISI 304). Se soveltuu myös stabiloitujen terästen hitsaukseen, paitsi kun vaaditaan perusaineen veroista virumislujuutta korkeissa lämpötiloissa. Lanka soveltuu myös hyvin putkien ja ohutlevyjen hitsaukseen ja pohjapalkojen hitsaukseen. Metallitäytelankaa suositellaan myös alapienahitsaukseen, jossa päästään suuriin nopeuksiin. Suojakaasu: seoskaasu M12 ja M13.

Tekniset tiedot	
Luokitukset	EN 14700 : T Fe12 EN ISO 17633-A : T 19 9 L M M12 2 EN ISO 17633-A : T 19 9 L M M13 2
Hyväksynnät	CE : EN 13479 DB : 43.039.02 VdTÜV : 03014

Hyväksynnät perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Hitsausvirta	DC+
Seostyyppi	Stainless 308L
Suojakaasu	M12, M13 (EN ISO 14175)

Hitsausarvot				
Halkaisija	A	Jännite	Langansyöttönopeus	Hitsiaineentuotto
1.2 mm	150-350 A	18-34 V	5.3-16.4 m/min	2.2-7.0 kg/h
1.6 mm	150-450 A	18-39 V	2.4-11.2 m/min	1.8-10.0 kg/h