

OK Tubrodur 58 S M

OK Tubrodur 58 S M on kovahitsäustäytelanka jauhekaarihitsaukseen. Kromi- ja molybdeeniseosteisen hitsiaineen kovuus on 55-65 HRC ja sen kestävyys hankaavaa kulutusta vastaan on hyvä. Käyttökohteita ovat mm. syöttöruuvit ja sekoittajat.

Tekniset tiedot

Luokitukset	EN 14700 : T Fe6
Hitsausvirta	DC+
Seostyyppi	Martensitic steel weld metal

Hitsiaineen Koostumus

C	Mn	Si	Cr	Mo
OK Flux 10.71				
0.45	1.61	0.68	5.2	1.25

Hitsausarvot

Halkaisija	A	Jännite	Langansyöttönopeus	Hitsiaineentuotto
3.0 mm	400-700 A	28-36 V	2.5-5.5 m/min	5.5-12.0 kg/h