

OK Tubrodur 13Cr S

OK Tubrodur 13Cr S on kovahitsäytelanka jauhekaarihitsaukseen. Sen hitsiaine on 13%Cr-seosteista martensiittista ruostumatonta terästä, jossa seosaineina on lisäksi pieniä määriä nikkeliä, molybdeeniä, vanadiinia ja niobia. Tämä lanka soveltuu erinomaisesti kuumankestävyyttä, hankaavaa kulutuskestävyyttä ja korroosionkestävyyttä vaativien osien kovahitsaukseen, esim. terästehtaiden valssit ja rullat yms. osat. Hitsausjauheeksi suositellaan OK Flux 10.37.

Tekniset tiedot	
Luokitukset	EN 14700 : T Fe7
Hyväksynnot	NAKS/HAKC : 3.0mm

Hyväksynnot perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Hitsausvirta	DC+
Seostyyppi	Surfacing alloy: martensitic stainless steel weld metal

Hitsausarvot				
Halkaisija	A	Jännite	Langansyöttönopeus	Hitsiaineentuotto
3.0 mm	400-700 A	28-36 V	2.5-5.5 m/min	5.5-12.0 kg/h