

OK Autrod 13.24

OK Autrod 13.24 on nikkelillä ja molybdeenillä seostettu hitsauslanka jauhekaarihitsaukseen. Se on tarkoitettu lujien terästen ja kylmäsitkeiden terästen hitsaukseen. Hitsiaineen iskutikeusominaisuudet ovat erinomaiset vielä -60 °C:ssa. Se antaa hieman suurempaa lujuutta kuin OK Autrod 13.27 ja myötölujuus vähintään 500 MPa. Tyypillinen käyttökohde on lujien terästen hitsaus offshore-rakenteissa. Se soveltuu hitsattavaksi hitsausjauheiden OK Flux 10.62 ja 10.71 kanssa.

Tekniset tiedot

Luokitukset	SFA/AWS A5.23 : ENi6 EN ISO 14171-A : S3Ni1Mo0,2
Hyväksynnät	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Hyväksynnät perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Langan Koostumus

C	Mn	Si	Ni	Mo
0.12	1.52	0.23	0.88	0.19