

OK Autrod 347

OK Autrod 347 on stabiiloitu jauhekaarihitsauslanka 18%Cr8%Ni-seosteisille stabiloiduille ruostumattomille teräksille, kun vaaditaan kuumaalujuuksominaisuuksia korkeissa lämpötiloissa. Korkein käyttölämpötila 400 oC. Tällaisia teräksiä ovat mm. EN 1.4541 ja EN 1.4450 sekä AISI 321 ja 347. OK Autrod 347 hitsataan käyttäen jauhetta OK Flux 10.93.

Tekniset tiedot	
Luokitukset	EN ISO 14343-A : S 19 9 Nb SFA/AWS A5.9 : ER347
Hyväksynnot	CE : EN 13479 DB : 52.039.07 UKCA : EN 13479 VdTUV : 12101

Hyväksynnot perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Seostyyppi	Austenitic (with approx. 10 % ferrite) 19% Cr - 9% Ni - Nb
------------	--

Langan Koostumus							
C	Mn	Si	Ni	Cr	N	Nb	FN WRC-92
0.04	1.4	0.4	9.5	19.2	0.05	0.6	7