

OK Autrod 308L

OK Autrod 308L on erittäin matalahiilinen jauhekaarihitsauslanka ruostumattomille 18%Cr-8%Ni-tyyppisille ruostumattomille teräksille, esim. EN 1.4307 ja AISI 304L. Se soveltuu myös stabiloiduille ruostumattomille teräksille, esim. EN 1.4541 ja EN 1.4450 sekä AISI 321 ja AISI 347, paitsi kun vaaditaan perusainetta vastaavia kuumalujuusominaisuuksia korkeissa käyttölämpötiloissa. Hitsataan hitsausjauheella OK Flux 10.92 tai OK Flux 10.93.

Tekniset tiedot	
Luokitukset	EN ISO 14343-A : S 19 9 L SFA/AWS A5.9 : ER308L
Hyväksynnät	CE : EN 13479 DB : 52.039.15 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12101

Hyväksynnät perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Seostyyppi	Austenitic (with approx. 10 % ferrite) 19% Cr - 9% Ni - Low C
------------	---

Langan Koostumus					
C	Mn	Si	Ni	Cr	N
0.02	1.9	0.4	9.8	19.8	0.05