

OK Autrod 385

OK Autrod 385 on jauhekaarihitsauslanka matalahiilisille 20%Cr-25%Ni-5%Mo-1.5%Cu tyyppisille täysin austeniittisille teräksille, esim. EN 1.4539 ja 904L. Hitsiaine on täysin austeniittinen. Hitsiaineen korroosionkestävyys on erinomainen, mm. jännityskorroosionkestävyys, pistekorroosionkestävyys ja kestävyys ei-hapettavissa olosuhteissa. OK Autrod 385 hitsataan käyttäen jauhetta OK Flux 10.93.

Tekniset tiedot

Luokitukset	EN ISO 14343-A : S 20 25 5 Cu L SFA/AWS A5.9 : ER385
Hyväksynnät	VdTÜV : 12101

Hyväksynnät perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Seostyyppi	Fully austenitic (20 % Cr - 25 % Ni - 5 % Mo - 1.5 % Cu - Low C)
------------	--

Langan Koostumus

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	Cu	N
0.01	1.7	0.4	25.0	20.0	4.4	1.5	0.05