

OK Flux 10.07

OK Flux 10.07 on neutraali, agglomeroitu jauhekaarihitsausjauhe, joka on kehitetty erityisesti jatkuvavalukoneen rullien pinnoittamiseen käyttäen nauhaa OK Band 430 (17%Cr). Hitsiaineen koostumus on 14%Cr-4%Ni-1%Mo ja kovuus 370-420 HB.

Tekniset tiedot

Luokitukset	EN ISO 14174 : S A GS 3 Ni4 Mo1 DC
Hitsausvirta	1000 A
Kuonatyyppi	Calcium silicate SiO ₂ -MgO-Al ₂ O ₃ -(CaF ₂)
Seostavuus	Nickel and molybdenium alloying
Tiheys	nom: 1.0 kg/dm ³
Emäksisyys	nom: 1.0

Jauheenkulutus

Jännite
28 V
26 V

Tila : Jauheen kulutus lankakiloa kohti DC+ 0.65 kg , Ulottuvuus 60 x 0.5 mm , A 750 A , Siirtonopeus 7 m/h

Luokittelut

Lanka	AWS / EN
OK Band 430	14343-A:B 17

Hyväksynnot

Lanka
*Selected production units only. Please contact ESAB for more information. Visit esab.com to download specific flux/wire combination fact sheets for more details.

Hitsiaineen Koostumus

C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo
OK Band 430 Current: DC+, 770A, 25V, 22 cm/min							
0.05	0.15	0.6	-	-	4.0	13.0	1.0
OK Band 430							
-	-	-	0.01	0.02	-	-	-

Langan Koostumus

C	Mn	Si	Cr
OK Band 430			
0.04	0.66	0.4	17.0