

OK Tigrod 4043

OK Tigrod 4043 on AISi5-seosteinen alumiiniseosten MIG-hitsauslanka. Se soveltuu erilaisille AISi- ja AlMgSi-seoksille 7% piipitoisuuteen saakka. Ei suositella anodisointiin. Ei lämpökäsiteltävissä.

Tekniset tiedot	
Luokitukset	SFA/AWS A5.10 : R4043 EN ISO 18273 : S Al 4043 (AlSi5)
Hyväksynnät	CE : EN 13479 DB : 61.039.06 CWB : R4043

Hyväksynnät perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Seostyyppi	AISi
Suojakaasu	I1, I3 (EN ISO 14175)

Tyypilliset lujuusarvot			
Tila	Myötöraja	Murtolujuus	Venymä
Hitsatussa tilassa	55 MPa	124 MPa	18 %

Langan Koostumus						
Mn	Si	Al	Cu	Ti	Zn	Fe
0.01	5.00	Rem	0.02	0.01	0.01	0.14