

OK Tigrod 19.93

OK Tigrod 19.93 on 70%Ni-30%Cu-seosteinen nikkelpohjainen hitsauslanka TIG-hitsaukseen. Se on tarkoitettu vastaavien nikkelseosten hitsaukseen, esim. Monel 400. Se soveltuu myös näiden seosten ja terästen välisten eripariiliitosten hitsaukseen sekä seostamattoman teräksen päällehitsaukseen. Suojakaasu: Ar.

Tekniset tiedot

Luokitukset	SFA/AWS A5.14 : ERNiCu-7 EN ISO 18274 : S Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti)
Hyväksynnät	VdTÜV : 04076 (MV) VdTÜV : 06275 (FP)

Hyväksynnät perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Seostyyppi	Alloyed nickel (Ni + 30 % Cu + 2 % Ti + 2 % Fe)
Suojakaasu	I1, I2, I3 (EN 439)

Hitsiaineen Koostumus

C	Mn	Si	S	P	Ni	Al	Cu	Nb	Ti
0.03	3	0.3	0.01	0.01	64	0.03	28	0.1	2

Hitsiaineen Koostumus

Ta	Fe
0.01	2