

OK Autrod 13.64

OK Autrod 13.64 on niukkaseosteinen jauhekaarihitsauslanka, joka on lisäksi mikroseostettu titaanilla ja boorilla (TiB). Hitsiaineella on hyvät iskutiheysominaisuudet erityisesti, kun sekoittumisaste on suuri, esim. yksi- ja kaksipalkohitseissä.

Tekniset tiedot	
Luokitukset	SFA/AWS A5.23 : EA2TiB EN ISO 14171-A : S2MoTiB
Hyväksynnät	VdTÜV : 12103

Hyväksynnät perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Langan Koostumus					
C	Mn	Si	Mo	Ti	B
0.07	1.22	0.28	0.49	0.14	0.013