

OK Tigrod 308LSi

OK Tigrod 308L on ruostumaton TIG-hitsauslanka. Se on tarkoitettu 18%Cr 8%Ni tyyppisten austeniittisten ruostumattomien terästen hitsaukseen, esim. EN 1.4307 (AISI 304L) ja EN 1.4301 (AISI 304). Se soveltuu myös stabiloitujen terästen hitsaukseen, paitsi kun vaaditaan perusaineen veroista virumislujuutta korkeissa lämpötiloissa (>350 °C). Längassa on korotettu Si-pitoisuus, mikä parantaa hitsisulan juoksevuutta. Suojakaasu: Ar.

Tekniset tiedot	
Luokitukset	EN ISO 14343-A : W 19 9 L Si SFA/AWS A5.9 : ER308LSi Werkstoffnummer : ~1.4316
Hyväksynät	BV : 308L BT CE : EN 13479 DB : 43.039.11 DNV-GL : VL 308 L (I1) UKCA : EN 13479 VdTÜV : 05335

Hyväksynät perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Seostyyppi	Austenitic (with approx. 8 % ferrite) 19% Cr - 9% Ni - Low C
Suojakaasu	I1 (EN ISO 14175)

Tyypilliset lujuusarvot			
Tila	Myötöraja	Murtolujuus	Venymä
Hitsatussa tilassa	480 MPa	635 MPa	37 %

Charpy V -iskutkeys		
Tila	Testauslämpötila	Iskusitkeys
Hitsatussa tilassa	20 °C	170 J
Hitsatussa tilassa	-60 °C	150 J
Hitsatussa tilassa	-110 °C	140 J
Hitsatussa tilassa	-196 °C	75 J

Hitsiaineen Koostumus									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
0.01	1.8	0.7	0.01	0.02	10	20	0.1	0.1	0.07

Hitsiaineen Koostumus	
Nb	FN WRC-92
0.1	8

Langan Koostumus									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
0.01	1.8	0.8	0.012	0.013	10.0	20.0	0.1	0.10	0.06

Langan Koostumus	
Nb	FN WRC-92
0.02	8