

OK Autrod 318

OK Autrod 318 on Nb-stabiloitu jauhekaarihitsauslanka stabiloitujen ruostumattomien terästen hitaukseen, esim. EN 1.4571 ja AISI 316Ti. Stabilointi vähentää herkistymisen aiheuttamaa raerajakorroosion riskiä. Korkein käyttölämpötila korroosion kannalta on 400 oC. OK Autrod 318 hitsataan käyttäen jauhetta OK Flux 10.93 tai 10.92.

Tekniset tiedot	
Luokitukset	EN ISO 14343-A : S 19 12 3 Nb SFA/AWS A5.9 : ER318
Hyväksynät	CE : EN 13479 DB : 52.039.11 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12101

Hyväksynät perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Langan Koostumus								
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	N	Nb	FN WRC-92
0.04	1.8	0.4	11.5	18.9	2.6	0.04	0.7	11