

OK Autrod B3 SC

Cr-, Mo-seosteinen, kuparipinnoitettu lanka jauhekaarihitsaukseen. Epäpuhtauspitoisuus erittäin alhainen. X-bar maks. 7. OK Flux 10.65:llä päästään korkeimpiin sitkeysvaatimuksiin myös vaiheittaisen jäähtyksen jälkeen; hitsiaine erittäin puhdas, X-bar maks. 10. Lähinnä virumista kestäville teräksille (2,25 % Cr, 1 % Mo).

Tekniset tiedot	
Luokitukset	SFA/AWS A5.23 : EB3R EN ISO 24598-A : S S CrMo2
Hyväksynät	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479

Hyväksynät perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Langan Koostumus									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	V	Al
0.11	0.65	0.10	0.003	0.003	0.08	2.50	1.00	0.006	0.005

Langan Koostumus									
Cu	Nb	Ti	Sb	As	B	Sn	Mn+Si	Nb+Ti+V	P+Sn
0.08	0.006	0.002	0.002	0.003	0.0005	0.003	0.75	0.014	0.006

Langan Koostumus	
J-Factor	X-bar
50	5