

OK Autrod 12.22

OK Autrod 12.22 est un fil cuivré en acier allié au manganèse pour soudage arc submergé et électroslag des aciers haute et moyenne résistance. En soudage arc submergé et combiné au flux OK Flux 10.62, les soudures ont des résiliences exceptionnellement élevées. Il peut être associé aux flux OK Flux 10.62, OK Flux 10.71, OK Flux 10.72, etc...

Caractéristiques

Classements	SFA/AWS A5.17 : EM12K EN ISO 14171-A : S2Si
Agréments	CE : EN 13479 DB : 52.039.05 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Les approbations sont basées sur l'emplacement de l'usine. Veuillez contacter ESAB pour plus d'informations.

Composition du fil

C	Mn	Si
0.09	1.01	0.19