

OK Autrod 13.40

OK Autrod 13.40 est un fil au Nickel/Molybdène connu pour le soudage des aciers haute résistance la rupture. En utilisant IOK Flux 10.62, les caractéristiques de soudage sont excellentes et le laitier se lève facilement même quand les joints sont étroits.

Caractéristiques

Classements	SFA/AWS A5.23 : EF3
	EN ISO 14171-A : S3Ni1Mo
	EN ISO 26304-A : S3Ni1Mo
	EN ISO 26304-B : (SUN2M2)
Agréments	CE : EN 13479
	UKCA : EN 13479
	VdTÜV : 12103

Les approbations sont basées sur l'emplacement de l'usine. Veuillez contacter ESAB pour plus d'informations.

Composition du fil

C	Mn	Si	Ni	Mo
0.11	1.63	0.16	0.86	0.51