

OK Autrod 13.43

OK Autrod 13.43 est un fil au CrNiMo pour le soudage arc submergé des aciers très haute résistance. En combinaison avec le flux OK Flux 10.62, ses caractéristiques de soudage sont excellentes et le laitier se détache bien même dans les joints étroits.

Caractéristiques	
Classements	SFA/AWS A5.23 : EG EN ISO 26304-A : S3Ni2,5CrMo EN ISO 26304-B : (SUN4C1M3)
Agréments	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12104

Les approbations sont basées sur l'emplacement de l'usine. Veuillez contacter ESAB pour plus d'informations.

Composition du fil					
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo
0.12	1.55	0.19	2.29	0.67	0.47