

OK Band 309LMo ESW

LOK Band 309LMo ESW est un fil-électrode inoxydable pour le placage électrique sous laitier produisant ainsi un dépôt de métal de type AWS 316L.

Caractéristiques

| | |
|--------------------|---|
| Classements | EN ISO 14343-A : B 21 13 3 L SFA/AWS A5.9 : EQ309LMo (Mod) |
|--------------------|---|

Composition du fil

| C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo | N | Ferrite FN |
|-------|-----|-----|------|------|-----|------|------------|
| 0.015 | 1.8 | 0.2 | 13.5 | 20.5 | 2.9 | 0.06 | 13 |