

OK Autrod 2209

OK Autrod 2209 est un fil plein duplex, résistant à la corrosion, servant au soudage d'alliages austénito-ferritiques inoxydables de type 22%Cr - 5%Ni - 3%Mo. L'OK Autrod/Tigrod 2209 fait preuve d'un bon niveau de résistance à la corrosion. Cet alliage résiste fortement à la corrosion intergranulaire, à la corrosion par piqûres et à la corrosion sous contrainte dans les milieux contenant du chlore et du sulfure d'hydrogène. Cet alliage est utilisé pour de nombreuses applications dans tous les secteurs de l'industrie.

Caractéristiques	
Classements	EN ISO 14343-A : S 22 9 3 N L SFA/AWS A5.9 : ER2209
Agréments	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12101

Les approbations sont basées sur l'emplacement de l'usine. Veuillez contacter ESAB pour plus d'informations.

Type d'alliage	Austenitic-ferritic (22.5 % Cr - 8 % Ni - 3 % Mo - Low C)
----------------	---

Composition du fil								
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	N	PRE	FN WRC-92
0.01	1.5	0.5	8.5	22.7	3.2	0.17	35	55