

OK Flux 10.14

L'OK Flux 10.14 est un flux aggloméré hautement basique pour du rechargement par feuillard en procédé electroslag. Ce flux est adapté au rechargement de feuillards austénitiques en Cr, Cr-Ni et Cr-Ni-Mo (vitesse d'exécution élevée). Densité 1,0 kg/dm³ Indice de basicité 4,4

Caractéristiques

Classements	EN ISO 14174 : ES A FB 2B 56 44 DC
Courant de soudage	approx. 2500 A
Type de laitier	Fluoride basic CaF ₂ -Al ₂ O ₃
Transfert d'alliage	Moderately silicon alloying
Densité	nom: 1.0 kg/dm ³
Index d'alcalinité	nom: 4.4

Classifications

Fil	AWS/EN
OK Band 309LMo ESW	A5.9:EQ309LMo (Mod)/ 14343-A:B 21 13 3 L
OK Band 309LNb	14343-A:B 23 12 L Nb

Approbations

Fil
*Selected production units only. Please contact ESAB for more information. Visit esab.com to download specific flux/wire combination fact sheets for more details.

Analyse du métal déposé

OK Band 309LMo ESW
OK Band 309LNb

Composition du fil

OK Band 309LMo ESW
OK Band 309LNb