

OK Autrod 13.49

OK Autrod 13.49 est un fil enrobage cuivré allié 3% de Nickel. Il est préconisé pour les applications arc submergé basses températures. Il peut être combiné au flux OK 10.63

Caractéristiques

Classements	SFA/AWS A5.23 : ENi3
	EN ISO 14171-A : S2Ni3
Agréments	VdTÜV : 12103

Les approbations sont basées sur l'emplacement de l'usine. Veuillez contacter ESAB pour plus d'informations.

Composition du fil

C	Mn	Si	Ni
0.09	0.95	0.15	3.28