

## OK Autrod 410

Un fil de soudure solide continu de type 12% Cr, 4,5% Ni, 0,5% Mo. Le fil est utilisé pour le soudage d'aciers martensitiques et martensitiques-ferritiques similaires dans différentes applications comme par exemple les turbines hydrauliques.

### Caractéristiques

Classements	SFA/AWS A5.9 : ER410
Type d'alliage	Martensitic-ferritic (13 % Cr)

### Composition du fil

C	Mn	Si	Cr
0.12	0.5	0.3	12.2