

OK AristoRod 12.50

Rézbevonat nélküli, ASC bevonatú, G3Si1/ER70S-6 típusú tömör hegeszthuzal, ötvözetlen, gyengén ötvözött és finomszemcsés szerkezeti acélok, nyomástartó edények és szénacél hajótestek védgázos fogyóelektródás ívhegesztéséhez 420 MPa folyáshatárig. A hegeszthuzal keverék- és tiszta CO₂ védgázzal is alkalmazható. Az OK Aristorod 12.50 az OK Autrod 12.56 típusal összehasonlítva szigorúbb kémiai összetétellel készül, így biztosítva a megbízhatóbb és állandóbb mechanikai és hegesztési tulajdonságokat. Az OK Aristorod 12.50 a rézbevonatos típusokkal szemben könnyebb eltolhatóságot, így stabilabb ívet és kisebb fröcskölést biztosít. Ezen tulajdonságait nagy áramterhelések esetén is megtartja köszönhetően az ASC bevonatnak. Az ASC bevonat emellett jelentősen csökkenti a kopóalkatrészek kopását is. Az OK Aristorod 12.50 ESAB Marathon PacTM csomagolásban is kapható.

Mszaki leírás	
Osztályozások	EN ISO 14341-A : G 38 3 C1 3Si1 EN ISO 14341-A : G 42 4 M20 3Si1 EN ISO 14341-A : G 42 4 M21 3Si1 EN ISO 14341-A : G 3Si1 SFA/AWS A5.18 : ER70S-6 CSA W48 : B-G 49A 3 C1 S6 JIS Z 3312 : YGW 12 (C1)
Jóváhagyások	ABS : 3Y SA BV : SA3YM CE : EN 13479 CWB : B-G 49A 3 C1 S6 DB : 42.039.29 DNV-GL : III YMS LR : 3YS H15 PRS : 3YS (C1, M21) UKCA : EN 13479 VdTÜV : 10052 CWB : B-G 49A 3 C1 S6 JIS : YGW12 (C1) RINA : 3Y S

A jóváhagyások a gyár helyén alapulnak. További információért forduljon az ESAB-hoz.

Ötvözet típus	Carbon-manganes steel (Mn/Si-alloyed)
Védgáz	M20, M21, C1 (EN ISO 14175)

Jellemző szaktípusok tulajdonságai			
Állapot	Folyáshatár	Szaktípus	Szakadási nyúlás
AWS C1			
Hegesztett állapot	430 MPa	530 MPa	30 %
EN C1			
Hegesztett állapot	440 MPa	540 MPa	25 %
EN M21			
Hegesztett állapot	470 MPa	560 MPa	26 %
Feszültség feloldva 15 hour(s) 620 °C	370 MPa	495 MPa	28 %

Charpy-féle V-horony tulajdonságok		
Állapot	Tesztelési hőmérséklet	Ütmunka érték
AWS C1		
Hegesztett állapot	-30 °C	75 J
EN C1		
Hegesztett állapot	-30 °C	75 J
Hegesztett állapot	20 °C	110 J
EN M21		
Hegesztett állapot	-20 °C	120 J
Feszültség feloldva	20 °C	120 J

OK AristoRod 12.50

Charpy-féle V-horony tulajdonságok

Állapot	Tesztelési hőmérséklet	Ütmunka érték
Feszültség feloldva	-20 °C	90 J
Hegesztett állapot	-30 °C	100 J
Hegesztett állapot	-40 °C	90 J
Hegesztett állapot	-50 °C	70 J
Hegesztett állapot	20 °C	130 J

Varratfém analízis

C	Mn	Si	S	P	Cu	Ti+Zr
M21						
-	-	-	-	-	-	<0,01
0.08	0.94	0.63	0.012	0.013	0,07	-
C1						
-	-	-	-	-	-	<0,01

Huzal összetétel

C	Mn	Si
0.08	1.46	0.85

Felrakási adatok

Átmérő	Amper	Feszültség	A huzaleltolás sebessége	Felrakási ráta
0.8 mm	60-200 A	18-24 V	3.2-10.0 m/min	0.8-2.3 kg/h
0.9 mm	70-250 A	18-26 V	3.0-12.0 m/min	0.9-3.5 kg/h
1.0 mm	80-300 A	18-32 V	2.7-15.0 m/min	1.0-5.5 kg/h
1.14 mm	100-350 A	18-34 V	2.6-15.0 m/min	1.2-7.0 kg/h
1.2 mm	120-380 A	18-35 V	2.5-15.0 m/min	1.3-8.0 kg/h
1.32 mm	130-400 A	19-35 V	2.4-15.0 m/min	1.5-8.5 kg/h
1.4 mm	150-420 A	22-36 V	2.3-12.0 m/min	1.6-8.7 kg/h
1.6 mm	225-550 A	28-38 V	2.3-10.0 m/min	2.1-9.4 kg/h
2.0 mm	300-650 A	32-44 V	3.0-7.0 m/min	4.4-10.2 kg/h