

OK Tigrod 19.12

Csupasz réz hegesztípálca kis mennyiség ónnal ötvözve az oxigénmentes hegesztésért, tiszta rézzel és alacsonyan ötvözött rézzel. A varrat könnyen megmunkálható. Nagy munkadarabok és nagy vastagságához elmelegítés ajánlott.

Mszaki leírás

Osztályozások

SFA/AWS A5.7 : ERCu
EN ISO 24373 : CuSn1

Ötvözet típus

Copper (Cu + 0.7 % Sn)

Jellemző szakítószilárdsági tulajdonságok

?llapot	Folyáshatár	Szakítószilárdság	Szakadási nyúlás
Hegesztett állapot	75 MPa	220 MPa	30 %

Huzal összetétel

Mn	Si	Cu	Fe
0.2	0.2	Bal	0.05