

FILARC KV3L

Mszaki leírás

Osztályozások	SFA/AWS A5.5 : E8015-B3L EN ISO 3580-A : E CrMo2L B 2 2 H5
Jóváhagyások	VdTÜV Sepro : UNA 272581

A jóváhagyások a gyár helyén alapulnak. További információért forduljon az ESAB-hoz.

Hegesztési áramerősség	DC+
Diffúzióképes hidrogén	< 5.0 ml/100g
Ötvözet típus	Low alloyed
Bevonattípus	Basic

Felrakási adatok

Átmérő	Amper	Feszültség	Hatékonyság (%)	Fúziós idő elektrodánként 90%- os I max mellett	Leolvasztási teljesítmény @ 90% I max
2.5 x 350.0 mm	65-95 A	24 V	57 %	63 sec	0.7 kg/h
3.2 x 350.0 mm	90-130 A	24 V	55 %	70 sec	1.0 kg/h
4.0 x 350.0 mm	125-165 A	24 V	57 %	80 sec	1.3 kg/h