

OK Autrod 13.49

Ni ötvözetes, rézbevonatos huzal fedett ív hegesztéshez. Fként alacsony hőmérséklet acélokhoz, egészen -101°C-ig.

Mszaki leírás

Osztályozások

SFA/AWS A5.23 : ENi3
EN ISO 14171-A : S2Ni3

Jóváhagyások

VdTÜV : 12103

A jóváhagyások a gyár helyén alapulnak. További információért forduljon az ESAB-hoz.

Huzal összetétel

C	Mn	Si	Ni
0.09	0.95	0.15	3.28