

FILARC PZ6163

Fém portöltéses huzal 17% Cr és 1% Mo ötvözetrel M21-es védgázzal való használathoz.g gas.

Mszaki leírás

Osztályozások

EN 14700 : T Fe7
DIN 8555 : MF5-400GC

Hegesztési áramersség

DC+

Varratfém analízis

C	Mn	Si	Cr	Mo
0.17	0.53	0.83	16.6	1.08

Felrakási adatok

?tmér	Amper	Feszültség	A huzaleltolás sebessége	Felrakási ráta
1.6 mm	150-450 A	21-40 V	2.4-11.9 m/min	1.8-9.0 kg/h