

Filarc C23

Mszaki leírás

Osztályozások	SFA/AWS A5.1 : E7024 EN ISO 2560-A : E 42 0 RR 53
Jóváhagyások	ABS : 2Y BV : 2Y CE : EN 13479 DNV-GL : 2 Y LR : 2Y RS : 2Y VdTÜV : 00652

A jóváhagyások a gyár helyén alapulnak. További információért forduljon az ESAB-hoz.

Hegesztési áramerősség	AC, DC-
Ötvözet típus	Carbon Manganese
Bevonattípus	Rutile thick covering

Felrakási adatok

Átmérő	Amper	Feszültség	Hatékonyság (%)	Elektóda száma / 1kg ömledék	Fúziós idő elektódaenként 90%-os I max mellett	Leolvastási teljesítmény @ 90% I max
3.2 x 450.0 mm	130-160 A	27 V	60 %	24	78 sec	1.9 kg/h
4.0 x 450.0 mm	170-210 A	32 V	60 %	17	69 sec	3.1 kg/h
5.0 x 450.0 mm	240-340 A	32 V	60 %	10	77 sec	4.2 kg/h