

FILARC C23S

Mszaki leírás

Osztályozások	SFA/AWS A5.1 : E7024 EN ISO 2560-A : E 42 0 RR 53
Jóváhagyások	CE : EN 13479

A jóváhagyások a gyár helyén alapulnak. További információért forduljon az ESAB-hoz.

Hegesztési áramerősség	AC, DC-(+)
Ötvözettypus	Carbon Manganese
Bevonattypus	Rutile thick covering

Felrakási adatok

Átmérő	Amper	Feszültség	Hatékonyság (%)	Fúziós idő elektródánként 90%- os I max mellett	Leolvasztási teljesítmény @ 90% I max
3.2 x 450.0 mm	130-150 A	23 V	60 %	87 sec	1.5 kg/h
4.0 x 450.0 mm	170-210 A	25 V	61 %	84 sec	2.2 kg/h