

OK Tubrodur 53 G M

Egy tömörbelen huzal, amely egy Cr-Mo-V-Co-W ötvözet varratfémeket képez felrakóhegesztéshez C1-es védgázzal használva.

Mszaki leírás

Osztályozások	EN 14700 : T Fe3 DIN 8555 : MF3-50T
---------------	--

Hegesztési áramersség	DC+
Ötvözet típus	Surfacing alloy Cr-Mo-V-Co-W
Védgáz	C1 (EN ISO 14175)

Varratfém analízis

C	Mn	Si	Cr	Mo	V	Co	W
C1 shielding gas							
0.33	1.14	0.94	1.76	0.44	0.40	2.03	8.17

Felrakási adatok

Átmérő	Amper	Feszültség	A huzaleltolás sebessége	Felrakási ráta
1.6 mm	150-450 A	21-40 V	2.4-11.9 m/min	1.8-9.0 kg/h