

OK Autrod 13.64

Alacsony ötvözet és Ti-B mikro-ötvözött, rézbevonatos tömör huzal fedett ív hegesztéshez. Fleg nagy hígítású varratokhoz, ahol alacsony hőmérséklet Charpy ütmunka tulajdonságok szükségesek. Finomszemcsés acélokhoz, csvezeték acélokhoz, és hajóépít acélokhoz.

Mszaki leírás

Osztályozások	SFA/AWS A5.23 : EA2TiB EN ISO 14171-A : S2MoTiB
Jóváhagyások	VdTÜV : 12103

A jóváhagyások a gyár helyén alapulnak. További információért forduljon az ESAB-hoz.

Huzal összetétel

C	Mn	Si	Mo	Ti	B
0.07	1.22	0.28	0.49	0.14	0.013