

OK Band 385

Az OK Band 385 egy rozsdamentes szalag fedett ív hegesztéshez és elektrosalakos szalagos felrakóhegesztésre tervezve. Az OK Flux 10.11-el együttvéve, elektrosalakos szalagos bevonáshoz alacsony szénrétegtépképzéssel használva, egy 20% Cr, 25% Ni, 4% Mo és 1.3%-os névleges vegyelemzéssel. Az ötvözet ersen ausztenites és nagyon jó korrózió ellenállással rendelkezik, például kénes és foszforos savakban.

Mszaki leírás

Osztályozások

EN ISO 14343 : B 20 25 5 Cu L
SFA/AWS A5.9 : EQ385

Ötvözet típus

20Cr - 25Ni - 5Mo - Cu - L