

OK Autrod B3 SC

Cr-, Mo-ötvözés, rézbevonatos huzal fedett ív hegesztéshez. Nagyon alacsony szennyezanyag-szint. X-faktor (Bruscato-) max. 7. OK Flux 10.65 fedporral a legszigorúbb szívóssági követelmények kielégítéséért még lépcsős hűtési hkezelést (Step Cooling Test) követen is; X-faktor = max. 10 értéket biztosító nagyon tiszta varratfém. Fként melegsilárd acélokhoz (2,25% Cr, 1% Mo).

Mszaki leírás	
Osztályozások	SFA/AWS A5.23 : EB3R EN ISO 24598-A : S S CrMo2
Jóváhagyások	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479

A jóváhagyások a gyár helyén alapulnak. További információért forduljon az ESAB-hoz.

Huzal összetétel									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	V	Al
0.11	0.65	0.10	0.003	0.003	0.08	2.50	1.00	0.006	0.005

Huzal összetétel									
Cu	Nb	Ti	Sb	As	B	Sn	Mn+Si	Nb+Ti+V	P+Sn
0.08	0.006	0.002	0.002	0.003	0.0005	0.003	0.75	0.014	0.006

Huzal összetétel	
J-Factor	X-bar
50	5