

OK Autrod 12.32

Filo ramato debolmente legato al manganese, per la saldatura arco sommerso di acciai strutturali a media o elevata resistenza. LOK 12.32 ? da utilizzarsi preferibilmente con flussi non attivi quali IOK 10.62 quando sono richiesti depositi di elevata qualit. Si pu anche impiegare con flussi tipo OK 10.40 e OK 10.61.

Specifiche	
Classificazioni	SFA/AWS A5.17 : EH12K EN ISO 14171-A : S3Si
Omologazioni	CE : EN 13479 DB : 52.039.12 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103 CWB : F49A4-EH12K-H8 CWB : F49A4-EH12K-H4 BlockPac

Le approvazioni si basano sulla posizione della fabbrica. Si prega di contattare ESAB per ulteriori informazioni.

Typical Wire Composition %		
C	Mn	Si
0.13	1.77	0.30