

OK Autrod 12.34

Filo ramato debolmente legato al Mn-Mo per la saldatura arco sommerso di acciai di media o elevata resistenza. LOK Autrod 12.34 ? da utilizzarsi preferibilmente con flussi non attivi quali IOK 10.62 quando sono richiesti depositi di elevata qualit. Altre possibili combinazioni sono coi flussi OK Flux 10.61, OK 10.71.

Specifiche

Classificazioni	SFA/AWS A5.23 : EA4 EN ISO 14171-A : S3Mo EN ISO 24598-A : S S MnMo
Omologazioni	CE : EN 13479 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Le approvazioni si basano sulla posizione della fabbrica. Si prega di contattare ESAB per ulteriori informazioni.

Typical Wire Composition %

C	Mn	Si	Mo
0.13	1.51	0.16	0.48