

OK Autrod 12.24

Filo ramato debolmente legato al molibdeno per la saldatura in arco sommerso di acciai non legati o acciai debolmente legati aventi requisiti di resistenza meccanica pi elevati rispetto a quelli ottenibili con materiali d'apporto in acciaio al carbonio. Da utilizzarsi in combinazione coi flussi OK Flux 10.61, OK Flux 10.62, OK Flux 10.71 e OK Flux 10.72.

Specifiche	
Classificazioni	SFA/AWS A5.23 : EA2 EN ISO 14171-A : S2Mo EN ISO 24598-A : S S Mo
Omologazioni	CE : EN 13479 DB : 52.039.06 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12103

Le approvazioni si basano sulla posizione della fabbrica. Si prega di contattare ESAB per ulteriori informazioni.

Typical Wire Composition %			
C	Mn	Si	Mo
0.09	1.08	0.14	0.48